



СИККАТИ́ВЫ

СИККАТИ́ВЫ (от позднелатинского *siccativus* – высушивающий), вещества, ускоряющие плёнообразование олиф, масляных красок, алкидных смол и др. Служат катализаторами жидкофазной окислит. полимеризации остатков ненасыщенных жирных кислот в составе лакокрасочных материалов. Наиболее распространённые С. – соли (мыла) металлов и одноосновных органич. кислот, в т. ч. нафтеновых – нафтенаты, льняного масла – линолеаты, канифоли – резинаты, 2-этилгексановой – октоаты. Обычно используют смеси, содержащие соль переходного (Co, Mn, V и др.) и непереходного (Pb, Ca и др.) металла. Концентрация С. 0,01–0,5% от массы масла.